
Ürün Tanımı

ELOTEX® ELOSET542, bir karbonhidrattır.

Modifiye edilmiş nişasta.
Plastifiyan ve solvent içermez.
Koruyucu madde içermez.

Özellikler

Nem (paketlenmiş olarak)	maks. 10,0 %
pH (H ₂ O'da % 10)	4.8 - 7.2
Elek analizi	
< 100 mesh (0.149 mm)	min. 95 %
< 200 mesh (0.074 mm)	min. 75 %

Uygulama Alanları

Suyla veya susuz sertleşen sistemlerin modifikasyonu.
- İnce tabaka yapıştırıcı harç, alçı ve çimento bazlı
- Manüel olarak ve makine uygulamalı alçı ve çimento bazlı sıvalar
- Duvar harcı
- Alçı bazlı dolgu bileşikleri, derz ve çatlak dolguları
- Termal yalıtım sistemleri için yapıştırıcı ve kompozit harçlar

Önemli Özellikler

Bitmiş ürüne aşağıdaki özellikleri verir

- Çok iyi çalışma özellikleri
- Uzun çalışma süresi
- Yüksek dayanıklılık
- Yüksek verim
- Azaltılmış yapışkanlık

ELOSET542, genellikle selüloz eterle birlikte kullanılır. Normal kullanım, sıvalar için selülöz eterin % 5-20'si oranında , örn. bitmiş üründe % 0.005-0.03, ve fayans yapıştırıcıları için selülöz eterin % 5 – 10 'u oranında , örn. bitmiş üründe % 0.02- 0.06.

Tozun İşlenmesi

ELOSET542, toz formunda bitmiş ürünler üretmek için, diğer kuru katkı maddeleriyle birlikte tüm ticari pozitif mikserlerde karıştırılabilir.

Paketleme ve Saklama

Standart paketleme: Polietilen kaplamalı 25 kg kağıt torbalar. Big bag ya da silo gibi paketleme türleri talep üzerine sağlanabilir.

Ürün higroskopiktir, bu nedenle kuru bir yerde orjinal paketinde saklanmalı ve on iki ay içinde işleme sokulmalıdır.

Kalite, Güvenlik ve Çevre

Elotex toz polimerleri zehir içermez ve yönetmelik 88/379/EEC' ye göre sınıflandırılmamıştır. Elotex toz polimerlerini kullanan ya da onunla temas halinde olan tüm kişilerin, ayrı olarak hazırlanmış olan Güvenlik Bilgi Formunu incelemelerini tavsiye ederiz. Güvenlik uzmanlarımız, ürünlerimizin güvenliği, sağlığı ve çevresel etkileri hakkında bilgi vermekten mutluluk duyacaktır. Elotex, DIN EN ISO 9001 ve DIN EN ISO14001'e göre sertifikalandırılmıştır.

Ürün Sorumluluğu

Yukarıdaki bilgi ve tavsiyeler deneyimlerimize dayanır ve yalnızca tavsiye amaçlı sunulur. Tüketicuyu kendi testlerini yapma sorumluluğundan alıkoymaz. Elotex AG, temsilcileri veya distribütör organizasyonlarının, Elotex toz polimerlerinin taşınması, saklanması, işlenmesi veya kullanılması kapsamındaki koşullar üzerinde kontrolleri yoktur. Ürünlerimizin kullanılmasından dolayı oluşan hasarın sorumluluğu yukarıda verilen önerilerden kaynaklanamaz. Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarına uyma, her durumda tüketicinin sorumluluğudur.

Teknik bilgiler, iznimiz olmadan üçüncü kişilere dağıtılmamalıdır.

Diğer Bilgiler

Sürüm	1 / 30.7.2008
Sürümün değişme tarihi	-
Düzenleme Tarihi	30.7.2008
Düzenleyici bilgiler için iletişim	Elotex AG/SA CH-6203 Sempach Station Telefon +41 41 469 69 69 Faks +41 41 469 69 00 www.elotex.com. contact.elotex@elotex.com